

BETAPRINT® Gelb R 424



Ausgabedatum: 25.04.2012

Colour Index P.Y. 42

Chemische Charakteristik:	Eisenoxid Fe ₃ O ₄	CAS No.:	1317-61-9
Physikalische Form:	Flüssigkeit		

Produktcharakteristik

Pigmentpaste BETAPRINT® Gelb R 424 enthält Pigment und Hilfsmittel. Sie entsteht auf Basis von Alkydharz in aromatenfreiem Testbenzin.

Produkteigenschaften

Dichte ca. (g/cm ³)	1,4
Viskosität (mPs) *	3000 - 6000
Pigmentgehalt ca. (%)	45
FOV (g/dm ³)	458
Lichtechtheit	
Vollton	8
Aufhellung 1/3	8
Wetterechtheit	
Vollton	5
Aufhellung 1/3	5

Zastosowanie

Alkydfarben und Holzschutzmittel.

Garantiefrist

12 Monate ab Herstellungsdatum.

BETAPRINT® Gelb R 424



Ausgabedatum: 25.04.2012

Transport und Lagerung

Transportieren und lagern bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C in dicht verschlossenen Metallfässern.

*Viskositätsprüfung - Brookfield - Methode