

BETAPRINT® Rot R 1018



Ausgabedatum: 25.04.2012

Colour Index P.R.101

Chemische Charakteristik:	Eisenoxid Fe ₂ O ₃	CAS No.:	1309-37-1
Physikalische Form:	Flüssigkeit		

Produktcharakteristik

Pigmentpaste BETAPRINT® Rot R 1018 entsteht auf Basis von Alkydharz in aromatenfreiem Testbenzin und enthält Pigment sowie Hilfsmittel.

Produkteigenschaften

Dichte ca. (g/cm ³)	1,7
Viskosität (mPs) *	1000-4000
Pigmentgehalt ca. (%)	60
FOV (g/dm ³)	430
Lichtechtheit	
Vollton	8
Aufhellung 1/3	8
Wetterechtheit	
Vollton	5
Aufhellung 1/3	5

Anwendung

Alkydfarben und Holzschutzmittel.

Garantiefrist

12 Monate ab Herstellungsdatum.

BETAPRINT® Rot R 1018



Ausgabedatum: 25.04.2012

Transport und Lagerung

Transportieren und lagern bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C in dicht verschlossenen Metallfässern.

*Viskositätsprüfung - Brookfield-Methode