


BETAPRINT® Schwarz R 73



Ausgabedatum: 25.04.2012

Colour Index P.Bk. 7

Chemische Charakteristik:	Ruß	CAS No.:	1333-86-4
Physikalische Form:	Flüssigkeit		

Produktcharakteristik

Pigmentpaste BETAPRINT® Schwarz R 73 entsteht auf Basis von Alkydharz in aromatenfreiem Testbenzin und enthält Pigment sowie Hilfsmittel.

Produkteigenschaften

Dichte <small>ca. (g/cm³)</small>	1,0
Viskosität (mPs) *	2500 - 3500
Pigmentgehalt <small>ca. (%)</small>	20
FOV (g/dm³)	429
Lichtechtheit	
Vollton	8
Aufhellung 1/3	8
Wetterechtheit	
Vollton	5
Aufhellung 1/3	5


Anwendung

Alkydfarben und Holzschutzmittel.

Garantiefrist

12 Monate ab Herstellungsdatum.

BETAPRINT® Schwarz R 73



Ausgabedatum: 25.04.2012

Transport und Lagerung

Transportieren und lagern bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C in dicht verschlossenen Metallfässern.

*Viskositätsprüfung - Brookfield-Methode