

# Betaprint Żółty 743

Data wydania: 10-12-2009

Data aktualizacji: 22-07-2010

## Pigment Żółty P.Y. 74

**Charakterystyka Chemiczna Pigmentu:** Monoazowy**CAS No.:** 6358-31-2**Postać fizyczna produktu:** Ciecz

### Charakterystyka produktu

Betaprint Żółty 743 jest wodną mieszaniną pigmentu, anionowych i/lub niejonowych środków powierzchniowo czynnych i glikoli. Ze względu na zbyt niską odporność na warunki atmosferyczne odpowiedni do zastosowań w farbach wewnętrznych.

### Właściwości Produktu

<b>pH</b>	<b>7 – 9,0</b>
<b>Gęstość Orientacyjna [g/cm<sup>3</sup>]</b>	<b>1,2</b>
<b>Lepkość [s] (*)</b>	<b>5 - 15</b>
<b>Stężenie pigmentu Orientacyjne [%]</b>	<b>60</b>
<b>LZO [g/dm<sup>3</sup>]</b>	<b>6</b>
<b>Odporność pigmentu na światło</b>	
<b>Pełny ton</b>	<b>7-8</b>
<b>Rozbiał 1/3</b>	<b>7-8</b>
<b>Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne</b>	
<b>Pełny ton</b>	<b>4-5</b>
<b>Rozbiał 1/3</b>	<b>3-4</b>

### Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie.

### Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

### Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

(\*) badanie lepkości - Kubek cylindryczny  $\phi$  5 temp. 20°C

Wydanie 01/10